

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI SPECIALPRIMER

Primer för svåra underlag.

Produktbeskrivning

Hey'di Specialprimer är en acryldispersjon som används som förbehandling för att säkra att Hey'di avjämningsmassor får god vidhäftning till de flesta underlag.

Användningsområde.

Hey'di Specialprimer används både vid gjutning på sugande underlag som pågjutning, betong, trä, vattenfasta spånskivor m.m. och icke sugande underlag som vinylmattor, epoxi och mer. (Glaserade keramiska plattor som skall pågjutats - se bruksvägledning Hey'di KZ). Hey'di Specialprimer är endast för inomhus bruk och en temperatur på min. +10 °C.

Förarbete - Underlag.

Underlaget skall vara rent från löst sittande smuts, damm, fett med mer. Icke sugande underlag skall slipas lätt och rengöras med Hey'di Grunnrens.

Blandning - Utförande.

På icke sugande underlag och träunderlag skall alltid outspädd Hey'di Specialprimer, på sugande underlag tunnas Hey'di Specialprimer med vatten i förhållande 1 del primer till 3 delar vatten. På starkt sugande cementbaserade underlag skall primningen utföras 2 gangar. Hey'di Specialprimer späds med vatten i förhållande 1: 6 vid första appliceringen. Appliceringen utförs med stor pensel, borste eller roller. Undgå dammar, och fördela primern jämnt över hela ytan. Sörj för god ventilation.

Torktid.

Torktiden kan variera från 2 timmar till flera timmar på icke sugande underlag. Hey'di Specialprimer skall vara yttorr före vidare behandling, detta gäller även vid flera appliceringar av primer.

Materialåtgång.

1 ltr. täcker ca. 5m² på icke sugande underlag, på sugande underlag vill 1 liter täcka från ca. 5-10 m² avhängigt av underlagets sugförmåga.

Lagring.

Lagras torr och frostfritt upp till två år. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förpackning

1 ltr flaska och 5 ltr dunk.

PRIMERGUIDE

Underlag	Blandningsförhållande Primer	Vatten	Åtgång primer koncentrerat pr. m ²
Betong, puts	1	3	0,10-0,15
Starkt sugande underlag. (Påføres 2 gånger)	1	6	0,05
	1	3	0,15
Trä, spån, vattenfast spån	1	0	0,2



TEKNISK DATA

Torrhalt: ca. 50%
pH-värdet: 8-9

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

1 ltr 262
5 ltr 264

GTIN kod:

1 ltr 7054150002622
5 ltr 7054150002646

Arbetshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten är icke märkespliktig.

Revisionsdatum: 13.08.12



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.